

Enduit à projeter pour plafonds ToughRock™

Fabricant

Georgia-Pacific Canada, Inc.
525 Jean-Paul Vincent
Longueuil, Québec J4G 1R3
Tél. : (514) 670-7788
(800) 361-0486
Fax : (514) 670-7793

Description

L'enduit à projeter pour plafonds ToughRock™ est une poudre sèche, blanche, sans amiante, dont la formule spéciale contient des granules de polystyrène. Une fois mélangé à l'eau, l'enduit s'applique sur les plafonds intérieurs à l'aide d'un pulvérisateur de texture. Il peut s'appliquer directement sur des surfaces de panneaux de gypse, de plâtre ou de béton au-dessus du niveau du sol convenablement apprêtées. Une fois sec, l'enduit à projeter pour plafonds ToughRock procure un fini rugueux d'un blanc brillant.

Données techniques

Emballage : Sac de 16 kg.

Surface couverte : A des fins d'estimation, la surface couverte est d'environ 20-30 m² (200-300 pi²) par sac de 16 kg selon le fini texturé désiré.

Temps de séchage : Environ 24 heures selon les conditions ambiantes des lieux de travail. Il n'est pas recommandé d'accélérer le séchage en augmentant la température. Pour prévenir toute décoloration, éviter d'utiliser des appareils de chauffage au gaz ou à l'huile. Une ventilation adéquate doit être assurée en tout temps pendant l'application et le séchage.

Durée d'entreposage : 6 mois dans des conditions d'entreposage appropriées. Garder au sec et éviter des écarts de température extrêmes. Entreposer sur des tablettes ou des palettes et non pas directement sur un plancher de béton ou contre un mur extérieur de maçonnerie.

Pose

Préparation de la surface

Panneaux de gypse : La surface doit être propre, sèche et solide. Poncer légèrement les surfaces brillantes. Recouvrir le métal exposé d'un apprêt antirouille. Faire disparaître ou combler les irrégularités de surface en appliquant l'enduit à durcissement rapide ToughRock 90 ou Sandable® 90 et laisser sécher. Préparer la surface des panneaux de gypse à l'aide des composés à joints ToughRock en suivant les instructions. Lorsque la surface est sèche et propre, appliquer une couche de peinture mate à l'alkyde et laisser sécher à fond avant d'appliquer l'enduit.

Surfaces de béton : Enlever toute saleté, graisse, agent décoffrant et enduit de durcissement. Recouvrir le métal exposé d'un apprêt antirouille. Laisser durcir les surfaces de béton nouvellement coulées au moins 60 jours avant toute application de l'enduit. Faire disparaître ou combler les irrégularités de surface en appliquant l'enduit à durcissement rapide ToughRock 90 ou Sandable 90 et laisser sécher. Appliquer une couche de peinture mate à l'alkyde de haute qualité sur toutes les surfaces et laisser sécher à fond avant toute application de l'enduit.

Instructions de mélange

Verser soigneusement chaque sac dans 16 litres (3½ gallons) d'eau potable et mélanger 5 minutes. Ajouter au besoin de 1 à 4 litres (¼ - 1 gallon) d'eau pour obtenir la consistance désirée. Laisser reposer 10 minutes et mélanger de nouveau.

Option : Une peinture au latex non diluée peut être ajoutée au mélange qui sera pulvérisé afin d'augmenter le durcissement du produit et ainsi améliorer le fini de la surface. Substituer un maximum de 5 litres (1 gallon) de peinture pour 5 litres (1 gallon) d'eau par sac de 16 kg.

Directives d'application

Utiliser un pulvérisateur de texture commercial, en prenant soin de suivre les instructions du fabricant relatives au fonctionnement de la machine. Garder toujours le fusil en mouvement afin d'éviter toute accumulation et un fini texturé inégal. Pour une texture plus prononcée, appliquer en 2 couches séparées, en laissant sécher suffisamment entre chaque couche.

Il n'est pas recommandé d'appliquer l'enduit à projeter pour plafonds ToughRock sur des surfaces de béton sous le niveau du sol ou sur des surfaces exposées continuellement à une forte humidité. Consulter les fiches techniques pour le Stucco décoratif ou pour l'Enduit décoratif granulé Gyptex®.

La température minimale des lieux de travail doit être maintenue à 10°C (50°F) avant, pendant et après l'application jusqu'à ce que l'enduit pour plafonds soit complètement sec.

Mise en garde

- Utiliser à l'intérieur seulement.
- Une trop forte dilution du produit pourrait entraîner un fini de piètre qualité et une variation de couleur.
- L'application de la texture; sur des surfaces qui n'ont pas été préparées convenablement ou qui ne sont pas complètement sèches pourrait causer un noircissement ou une variation de la couleur de la surface recouverte.

- L'utilisation de l'enduit à projeter pour plafonds à base d'eau peut causer l'affaissement des panneaux de gypse lorsque ceux-ci sont sujets à un haut taux d'humidité, lorsqu'une ventilation adéquate n'est pas assurée et lorsqu'ils ont été mal posés. Consulter la norme A82.31 de l'ACNOR ou la brochure GA 216 de la Gypsum Association intitulée « Application and Finishing of Gypsum Board. » Gypse recommande d'utiliser un panneau ToughRock pour plafonds DC pour toute application au plafond de 24 po c.c. en suivant les instructions du fabricant.
- Ne pas appliquer sur les surfaces sous le niveau du sol ou sur des surfaces exposées à une forte humidité.
- Porter un masque antipoussière et des lunettes de protection lors du mélange et de l'application de ce produit.
- Nettoyer tous les outils à l'eau chaude immédiatement après usage.
- Fermer les sacs déjà ouverts le plus hermétiquement possible.



Services techniques

États-Unis et Canada : 1-800-225-6119

Informations commerciales et commandes :

Provinces Atlantiques : 1-800-563-1696

Québec : 1-800-361-0486

Ontario : 1-800-387-6823

Prairie : 1-800-661-6589

Colombie-Britannique : 1-800-663-6402

www.gp.com/gypsum

TOUGHRock is a trademark, and SANDABLE and GYPTEX are registered trademarks of G-P Gypsum Corporation.
© 2001 Georgia-Pacific Canada, Inc. Tous droits réservés.
Imprimé aux É.-U. 2/01. Doc. réf. n° 10153B.

G-P Gypsum
a Georgia-Pacific company

